



## Эффект мелкого серебристого песка

**Основные характеристики:** колеруемый лакокрасочный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой шелковисто-матовые россыпи окрашенных частичек наполнителя на перламутровом фоне с серебристым оттенком.

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

**Плотность:** 1,07 г/см<sup>3</sup>

**Область применения:** для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

**Нанесение:** все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой для подготовки оснований под покраску Deep Primer (Дип Праймер), разбавленной водой в соотношении 1:1. Через 4 часа наносят пигментированную грунтовку Primer (Праймер), колерованную в цвет Pixel Pearl. Грунтовку наносят валиком (737), в труднодоступных местах – кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). Через 6 часов (после высыхания грунтовки) тщательно перемешать количество декоративного материала Pixel Pearl, необходимое для отделки одной стены, потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8-25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Материал из разных партий следует перемешивать в одной ёмкости! **Нанесение кистью:** первый слой материала наносят валиком (737). Через 2 часа валиком (737) или кистью (98100) наносят второй слой материала участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем кистью (98100) хаотичными разнонаправленными круговыми движениями формируют рисунок. Кисть рекомендуется держать почти параллельно декорируемой поверхности. **Нанесение кельмой:** первый слой материала наносят участками до 1 м<sup>2</sup> кельмой (5580). Затем этой же кельмой еще сырой материал разнести разнонаправленными движениями до получения эффекта неориентированных мазков. Через 2 часа наносят второй слой по той же технологии. **Нанесение валиком и щёткой:** материал наносят валиком (737) участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем щёткой (49503) разнести еще сырой материал вертикальными движениями. Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего средства без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

**Расход:** 0,11 - 0,24 л/м<sup>2</sup>. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

**Время высыхания декоративного покрытия:** 24 часа.

**Колеровка:** по специальному каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

**Очистка инструмента:** водой, сразу после окончания работы.

**Срок годности:** 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С.

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С.

**Меры предосторожности, утилизация:** хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л:** 1 / 2,5

**ТУ 20.30.11-045-52935415-2019**

### Инструмент



737



235



98100



5580



49503

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016